

TEKNINEN ESITE

Ohjeita suunnittelijoille ja käyttäjille

TECTACRYL Puolihihmeä kattopinnoite

6W019

Hengittävä, peittävä, säänkestävä


Ominaisuudet

Puolihihmeä, säänkestävä akryylihainen kattopinnoite kalteville vesikatoille. Nopeasti kuivuva, likaa hylkivä, hyvin ilman ja sääolon vaikutuksia sietävä, hengittävä, elastinen ja säänkestävä VOB DIN 18363 -standardin mukaan.

Käyttötarkoitus

TECTACRYL Puolihihmeän kattopinnoitteen käyttökohteita ovat muun muassa sään vaikutuksista kärsineet betoni-, savi- ja kuitusementtiilikatot, joiden kaltevuus on riittävä veden poistumisen kannalta. Ei sovi värjätyille, lasitetuille tai vettä ja likaa hylkivällä pinnoitteella käsitellyille kattotiilille.

Huomaa: Katolta mahdollisesti talteen kerättävää sadevettä saa käyttää vasta noin vuoden kuluttua pinnoittamisesta.



Pinnan soveltuvuus

Ks. VOB, osa C, DIN 18363.

Pinnan on oltava luja, kantava, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla irtoavaa materiaalia. Helposti irtoavat, lohkeilevat ja hauraat aiemmat pinnoitteet on poistettava kokonaan. Puhdista kattopinnat painepesurilla perusteellisesti. Puhdistaminen on tehtävä veden poisvirtausuuntaan, jotta katteen alle ei pääse vettä tai likaa. Jos katolla on levä-, sieni- tai sammalkasvustoa, se on suositeltavaa käsitellä ensin sopivalla sammalenpoistoaineella. Anna katon kuivua kunnolla ennen pinnoitteen levittämistä.

Katto- ja katevauriot (esim. tiilien reunojen ja kulmien murtumat) on korjattava asianmukaisesti.

TECTACRYL-TUOTTEIDEN KÄYTTÖSUOSITUS

Pohjustus

Pohjusta alustat niiden ominaisuuksien ja imukykyisyyden mukaisesti TECTACRYL LF-kattopohjusteella. Pohjustusaineen on imeydyttävä alustaan niin, että se jättää pinnan matakksi. Kalvon muodostumista, kiiltäviä kohtia ym. alustassa on vältettävä. Teknistä esitettä on noudatettava. Kokemuksen perusteella imemättömät, kiinteät ja kantavat alustat voidaan esikäsitellä suoraan ohennetulla TECTACRYL Silkinhihmeällä kattopinnoitteella.

Välikäsittely

1 kerros TECTACRYL Silkinhihmeää kattopinnoitetta, ohennettuna vedellä enintään 5 %.

Viimeistely

1 kerros TECTACRYL Silkinhihmeää kattopinnoitetta, ohennettuna vedellä enintään 3 %.

Huomio: Pinnoitusmenetelmien kuvaileminen ja käsittelyehdotusten tekeminen eivät poista työn tekijältä vastuuta käsiteltävän pinnan tutkimisesta ja arvioinnista.

TEKNINEN ESITE

Ohjeita suunnittelijoille ja käyttäjille

TECTACRYL Puolihihmeä kattopinnoite

6W019

TEKNISET TIEDOT

Käyttöalue:	Vesikatot
Aineen tyyppi:	Vesiohenteinen akrylaattipinnoite kattotiilille
Tyyppi:	6W019
Käyttölämpötila:	Alustan ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. Huomaa: Ei saa käyttää kuumassa auringonpaisteessa!
Levittäminen:	Levitys siveltimellä tai telalla, korkeapaineruiskutus. Varo hengittämästä ruiskutussumua! Käytä tarvittaessa hengityssuojainta! Käytettävä sopivaa suojavaatetusta!
Toimitusviskositeetti:	Tiksotrooppinen
Ruiskutusasetukset Ruiskutussuutin, -kulma ja -paine:	0,021–0,027", 40–60°, 160–200 baaria
Ohentaminen:	Ohennetaan vedellä enintään 5 %.
Riittoisuus:	N. 180–250 g/m ² siveltäessä
Kuivumisaika 20 °C:ssa / 65 %:n ilman suht. kosteudessa:	Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. Kuivumisaika voi vaihdella, jos ilmoitetuista arvoista poiketaan.
Tuotteen VOC-pitoisuuden raja-arvot, A/c-luokka, vesiliukoinen, 40 g/l (2010):	Tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 40 g/l.
Tiheys:	N. 1,27 g/cm ³
Pakkauskoko:	30 kg:n sanko
Työvälineiden puhdistaminen:	Heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla
Varastointi:	Avattu astia on suljettava ilmatiiviisti. Säilytettävä viileässä mutta jäätymiseltä suojattuna.
Säilyvyys:	N. 12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Hävittäminen:	Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätettäväksi.
Vaarallisten aineiden asetuksen mukaiset merkinnät:	Sisältää säilöntäaineita. Ks. EU-direktiivin mukainen käyttöturvallisuustiedote.

TEKNINEN ESITE

Ohjeita suunnittelijoille ja käyttäjille

TECTACRYL Puolihihmeä kattopinnoite

6W019

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Juuri maalatun pinnan ennenaikainen kastuminen saattaa vaurioittaa tuoretta pinnoitetta ja siten vaikuttaa pinnan kiiltoon ja värisävyyteen. Ulkomaalaustöitä tulee suorittaa vain sääolojen salliessa. Ulkomaalaustöitä saa suorittaa vain sääolojen salliessa.

Tuotetta ei saa käyttää sateen uhatessa, hyvin tuulisessa säässä, sumuisessa säässä, pakkasella tai yli 80 prosentin ilmankosteudessa.

Tekninen huomautus: Orgaanisten pigmenttien värisävyyden valonkestävyys on rajallinen. Epäorgaanisten pigmenttien värisävyyden valonkestävyys on erittäin hyvä.

Huomautus: Tämän teknisen tietolehden sisältö perustuu käytännössä saatuihin kokemuksiin. Tuotteen sopivuuden varmistaminen on aina käyttäjän vastuulla. Asiantuntijamme vastaavat mielellään tuotteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin ja neuvovat niiden käytössä. Käyttämahdollisuuksien ja -tapojen monipuolisuuden vuoksi tämän teknisen tietolehden sisältö ei ole oikeudellisesti sitova. Kun tietolehdestä julkaistaan uusi versio teknisen kehityksen vuoksi, se korvaa aiemman version sisällön. **Julkaisuaikakohta: 04/2019**