



Tekninen Esite
Art. no. 2540

Color PA Roof


Vesiohenteinen synteettiseen hartsidispersioon pohjautuva kattopinnoite
(Uusi nimi, aiemmin: Kattopinnoite E)



Vesipohjainen



Ulkokäyttöön

Käyttölämpötilä
+5°...+30° CPensseli/Tela/
KorkeapainesuikkuSäilyvyys vähintään
24 kkVarastoi viileässä ja
pakkaselta suojassa
suljetuissa astioissa

Käyttötarkoitus

Remmers Color PA Roof voidaan käyttää kaikilla kaltevilla katoilla, jotka on tehty betonikattotiilistä, huokoisista savikattotiilistä ja asbestista vapaista kuitusementtilevyistä.

Ominaisuudet

Remmers Color PA Roof tarttuu erittäin hyvin taakkaa kantaviin mineraalipintoihin. Kuivuttuaan pinnoite ei ime vettä eikä saippuoidu. Se on hengittävä, sadetiivis sekä kestävä ilmansaasteita vastaan.

Parantuneen veden poisvirtauksen ansiosta Remmers Color PA Roof antaa erinomaisen suojan mikro-organismeja vastaan.

Käyttöohjeet

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä!

Pinnoitettava alusta tulee puhdistaa huolellisesti mekaanisesti, esimerkiksi tehtävään soveltuvaa korkeapainepesuria käyttäen. Pinnan tulee olla puhdas kaikesta maa-aineksesta ja kasvustosta.

Tuotteen tekniset tiedot

Pohja:
Tiheys:
Kuiva-ainepitoisuus:
Kiiltoaste:
Työskentelylämpötila:
Kuivumisaika 0,2 l/m²:
Säänkestävyys:
UV-kestävyys:
Emästen kestävyys:
Värit:

Puhdas akrylaattidispersio
Noin 1,4 kg/l
48 til-%
Matta, noin 10
+ 5°...+ 30° C
Noin 3 tuntia, kun ilma 20° C
Erittäin hyvä
Erittäin hyvä
Erittäin hyvä
Musta
Tummanruskea
Tummanharmaa
Raudanpunainen
Tiilenpunainen

Pinnat, jotka ovat olleet erityisen vahvasti sammaloituneita tai jossa on ollut paljon muuta kasvustoa, tulee käsitellä BFA:lla sen jälkeen kun pinta on puhdistettu ja kuivunut.

Levitysmäärä: noin 0,2 l/m²

Asbestivapaat ja ennen käsittelemättömät kuitusementtilevyt tulee puhdistaa Pohjuste SV:llä puhdistuksen ja pinnan kuivumisen jälkeen.

Levitysmäärä noin 0,2 l/m²

Puhdistetut taakkaa kantavat ja huokoiset betonikattotiilet sekä

savikattotiilet eivät vaadi pohjustusta ennen pinnoitusta.

Kun alusta on valmisteltu pinnoituskuntoon, levitetään kaksi (2) kerrosta Remmers Color PA Roof -pinnoitetta. Ensimmäisellä levityskerralla maali voidaan ohentaa vedellä enintään 10%. Toinen kerros levitetään ohentamattomalla maalilla.

Älä levitä voimakkaassa auringonpaisteessa tai mikäli alustan lämpötila on alle +5°C. Remmers Color PA Roof ei sovellu lasitettujen tai engoboitujen savitiilien pinnoitukseen.

Työkalut, puhdistus

Pensseli, tela tai korkeapaineruis-ku. Korkeapaineruiskua käytettäessä suositeltava painealue on 100-150 bar ja käytettävä suutin-koko 0,021-0,025 . Työvälineiden puhdistus vedellä materiaalin ollessa tuoretta.

Pakkauskoko, Levitysmäärä, Varastointi

Pakkauskoko:
15 litran muoviasia. **Huom.** pakkauskoko vaihtuu 2018-2019 aikana. Uusi koko 12,5 litran muoviasia.

Levitysmäärä:
Noin 0,40 l/m² kahdella levityskeralla.
Noin 2,5 m²/l kahdella levityskeralla.
Noin 560 g/ m² märkäkalvoa kahdella levityskerralla.

Varastointi:
Säilyy avaamattomana vähintään 24 kuukautta kuivassa ja viileässä paikassa. Ei saa jäätyä.

Turvallisuus, ekologisuus, Jätteet

Lisätiedot kuljetukseen, varastointiin ja käsittelyyn sekä tuotteen hävittämiseen ja ekologisuuteen löytyy viimeisimmästä Käyttöturvallisuustiedotteesta.

VOC-Sisältö (2004/42/EU)

EU-raja A/c-kategorian tuotteelle: 75 g/l (2007); 40 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää enintään 30 g/l

Tuotekoodi

M-DF 02

Urakoitsijasi

Remmers myynti ja maahan- tuonti Suomessa

Fidecol Oy
p. 03 - 525 9002
www.fidecol.fi

Fidecol
pitää pintasi

Esitetty tieto on koostettu alan uusimman teknologisen kehityksen ja käyttötekniikoiden mukaisesti.

Koska käyttö ja prosessointi ovat vaikutusvaltamme ulkopuolella, ei esitteen sisällöstä voida johtaa vastuuta valmistajaan. Esitteen sisällön ulkopuoliset tai siitä poikkeavat tehtävät saa suorittaa vain tehtaan kirjallisella vahvistuksella.

Kaikissa tapauksissa sovelletaan yleisiä sopimusehtojamme. Tämän esitteen julkaisun jälkeen sen vanhemmat versiot eivät enää ole voimassa.

